

明 細 書

セラミックス焼結体、セラミックス焼結体の製造方法、金属蒸着用発熱体



<技術分野>

本発明は、セラミックス焼結体、セラミックス焼結体の製造方法、金属蒸着用発熱体に関する。

<背景技術>

従来、金属蒸着用発熱体としては、例えば窒化硼素（BN）、窒化アルミニウム（AlN）、二硼化チタン（TiB₂）を主成分とするセラミックス焼結体の上面にキャビティを形成させたボート形状（以下、「ボート」という。）が知られており（特許文献1）、その市販品の一例として電気化学工業社製商品名「BNコンボジットEC」がある。キャビティのない形状もある。これの使用方法是、ボートの両端をクランプで電極につなぎ電圧を印加することによってそれを発熱させ、キャビティに入れられたアルミニウム線材等の金属を熔融・蒸発させ蒸着膜を得た後冷却される。

このようなボートにあっては、熔融金属がボートを腐食してボートの有効断面及び電気抵抗を変動させ、十分な蒸着速度が取れなくなる。たとえば、熔融金属がアルミニウムである場合には、次の反応式で腐食が起こる。



また、腐食はキャビティ部で局所的に起こることが多いので、すなわち熔融アルミニウムの濡れ拡がりキャビティ中心部に局在化するので、被蒸着物の膜厚分布が十分に取れなくなり、ボートの寿命となる。ボート寿命を延ばすためには、ボートの相対密度を95%以上にすればよいが（特許文献2）、それには圧力100～300MPaという高圧が必要となるので設備費が嵩み、また生産性も劣る。一方、ボート中のBNの結晶配向に異方性が生じないようにホットプレス焼結体

からの切り出し方法を工夫することの提案もある（特許文献3）。しかしながら、これらの改良にも関わらず、アルミニウム蒸着中の高温下では上記反応が徐々に進行し、長寿命化にはまだまだ改善の余地があった。

特許文献1： 特公昭53-20256号公報

特許文献2： 特開昭60-21866号公報

特許文献3： 特公平5-66906号公報

<発明の開示>

従来技術に関わる上記問題点を鑑み、本発明者らは更に検討した結果、特定の低結晶性BN粉末を含む混合原料粉末を用い、それを結晶化させながら焼成すると、得られたセラミックス焼結体の粒界相には窒化チタンが存在し、従来のように腐食の進行が速まる非晶質でかつ酸素量の多い粒界相とは異なるものになることを見だし、本発明を完成させたものである。一般的に、セラミックス材料の殆どは数 μm ～数十 μm の粒子が焼結によって結合した、多結晶と呼ばれる形態を有しており、粒界相は粒子と粒子の間に原料粉末の不純物が濃縮されている部分であることが多い。

すなわち、本発明は、窒化硼素、二硼化チタン、カルシウム化合物及び窒化チタンを含有してなる相対密度が92%以上のセラミックス焼結体であり、カルシウム化合物の含有率がCaO換算として0.05～0.8質量%、窒化チタンに由来する(200)面のX線回折によるピーク強度が、BNの(002)面のピーク強度に対して0.06～0.15であることを特徴とするセラミックス焼結体に関する。この場合において、窒化チタンの一部又は全部が粒界相に存在していることが好ましい。また、窒化アルミニウムを更に含有していることが好ましい。さらには、セラミックス焼結体に含まれる窒化硼素結晶のC軸格子定数が6.675Å以下、セラミックス焼結体の酸素量が1～2質量%の条件を同時に満たしていることが特に好ましい。

また、本発明は、上記セラミックス焼結体で構成されてなることを特徴とする金属蒸着用発熱体に関する。

さらに、本発明は、二硼化チタン粉末と窒化硼素粉末とカルシウム系焼結助剤とを含み、必要に応じて窒化アルミニウム粉末を含有してなる混合原料粉末を、非酸化性雰囲気中、温度1800～2100℃で焼結する方法であって、上記窒化硼素粉末が、窒化硼素結晶のC軸格子定数が6.690 Å以下、累積平均径が4～20 μm、BET比表面積が25～70 m²/g、酸素量が1.0～2.5質量%の窒化硼素粉末であり、上記混合原料粉末中のカルシウム系焼結助剤の含有率がCaO換算として0.09～0.8質量%であることを特徴とするセラミックス焼結体の製造方法である。この場合において、カルシウム系焼結助剤が、CaO、Ca(OH)₂及びCaCO₃から選ばれた少なくとも1種であることが好ましい。

本発明によれば、熔融金属に対する耐食性が改善されたセラミックス焼結体と、その製造に適用できるセラミックス焼結体の製造方法が提供される。また、長寿命化を達成できる金属蒸着用発熱体が提供される。

<発明を実施するための最良の形態>

本発明のセラミックス焼結体を構成する主成分は、窒化硼素と二硼化チタンである。これによって、セラミックス焼結体を絶縁性かつ導電性とすることができ、例えば金属蒸着用発熱体等の用途に適したものとなる。この場合、窒化硼素は絶縁材として機能するので、その最大50質量%までを同じ絶縁材である窒化アルミニウムで置き換えることができ、それによって通電特性が改善され、また低コスト化が可能となる。主成分の構成比率の一例を示すと、窒化硼素40～55質量%、二硼化チタン45～60質量%、窒化アルミニウム0～20質量%である。これらの主成分は、セラミックス焼結体中、95質量%以上の含有率であることが好ましい。

一方、本発明のセラミックス焼結体を構成する上記主成分以外の成分は、カルシウム化合物と窒化チタンである。カルシウム化合物は、セラミックス焼結体の相対密度を92%以上にするために必要な成分であり、その含有率はCaO換算として0.05～0.8質量%である。0.05質量%より少ないと、相対密度

を92%以上にすることが困難となり、0.8質量%より多いと、相対密度を92%以上にすることができるが、セラミックスの焼結中に治具等と焼き付きを起こす恐れがある。相対密度92%以上の要件は、セラミックス焼結体の耐食性を十分なものとするために必要である。

窒化チタンは、セラミックス焼結体に耐食性を付与させる成分であり、少なくともその一部を粒界相に存在させることが耐食性の改善の観点から好ましい。粒界相におけるTiNの存在は、その断面研磨部のEPMA（X線マイクロアナライザー）による元素分布状態と粉末X線回折法とを併用することによって確認することができる。窒化チタンの含有率は、TiNに由来する（200）面のX線回折によるピーク強度が、BNの（002）面のピーク強度に対して0.06～0.15の割合とする。すなわち、X線ピーク強度比（TiN（200）面／BN（002）面）が、0.06～0.15の割合とする。この比率が0.06よりも小さいと耐食性の改善効果が不十分であり、0.15よりも多いとセラミックス焼結体が硬くなりすぎて加工性が悪化する。

TiNを少なくとも粒界相に存在させることによって、セラミックス焼結体の耐食性が改善される理由については、TiNの熔融金属に対する親和性が他の粒界相の構成成分（ B_2O_3 、 TiO_2 、 Al_2O_3 ）よりも小さいことで説明される。すなわち、熔融金属がAlである場合を例にとって説明すると、Al-X（X＝粒界構成成分）の生成時の自由エネルギーGを熱力学的にAlが濡れ広がる温度1000℃で求めると、Al- B_2O_3 が -56.1 kJ/mol 、Al- TiO_2 が -83.7 kJ/mol であるのに対し、Al-TiNは -12.2 kJ/mol となり、TiNはAlとの親和性が小さく耐食性が向上する。

本発明のセラミックス焼結体においては、その酸素量が1～2質量%、及び、焼結体に含まれる窒化硼素結晶のC軸格子定数が 6.675 \AA 以下という条件を同時に満たすことによって、耐食性が更に改善される。すなわち、C軸格子定数が 6.675 \AA よりも大きくなると結晶性の低い、結晶歪みの大きなBNとなるので熔融金属による腐食を受けやすくなる。更に言えば、結晶性の低いBN粒子は固溶酸素や積層欠陥等を多く含有し、このような粒子内の構造欠陥が熔融金属

による腐食の起点となる。C軸格子定数の下限には制限がなく、理論値の 6.62 \AA まで可能であり、結晶性が高いほど腐食に強く好ましい。

また、セラミックス焼結体の酸素量が1～2質量%であることの好ましい理由を説明すると、本発明のセラミックス焼結体にあつては、酸素は主に粒界である、BN (AlN) とTiB₂粒子の隙間に存在することがわかっており、一般的にその融点はBN、AlN及びTiB₂に比べて低い。酸素量が2質量%をこえると、低融点な粒界相は、ボート等セラミックス焼結体の使用温度において液相を形成し、熔融金属等との反応が起こりやすくなり、耐食性が損なわれる。また、酸素量が1質量%未満ではBN (AlN) とTiB₂の粒子間結合力が不十分となり、耐食性が損なわれる。

本発明のセラミックス焼結体の製造方法は、本発明のセラミックス焼結体を製造するのに適合するものである。以下、これについて説明する。

本発明で使用される混合原料粉末は、二硼化チタン粉末（以下、「TiB₂粉末」ともいう。）と窒化硼素粉末（以下、「BN粉末」ともいう。）とカルシウム系焼結助剤とを含み、必要に応じて窒化アルミニウム粉末（以下、「AlN粉末」ともいう。）を含有してなるものである。焼結前後において成分の構成比率は殆ど変化しないので、各粉末の混合割合は、上記したセラミックス焼結体の構成比率と同じにすることができる。このような混合原料粉末は、従来も使用されているが、本発明で重要なことは、特定の低結晶性BN粉末を用い、特定量のカルシウム系焼結助剤の存在下、低結晶性BN粉末を結晶化させながら焼結することである。

本発明で使用されるBN粉末は、窒化硼素結晶のC軸格子定数が 6.690 \AA 以下、累積平均径が $4 \sim 20 \mu\text{m}$ 、BET比表面積が $25 \sim 70 \text{ m}^2/\text{g}$ 、酸素量が $1.0 \sim 2.5$ 質量%のものである。尚、本発明で引用している「累積平均径」とは、個数換算累積率50%の粒子径 (D_{50}) を意味する。

市販のBN粉末には、低結晶性のものから高結晶性のものまで幅広くあるが、これまで好適であるとされた高結晶性BN粉末を用いたのでは、耐食性の改善効果には限度があることがわかった。そこで、本発明では、酸素量が $1.0 \sim 2.5$ 質量%かつC軸格子定数が 6.690 \AA 以下である、低酸素かつ低結晶性のB

N粉末を用いることによって、従来の高結晶性BN粉末を用いた耐食性のレベルを凌ぐことができ、更にBN粉末の粒度を、累積平均径が $4 \sim 20 \mu\text{m}$ 、BET比表面積が $25 \sim 70 \text{m}^2/\text{g}$ とすることによって、この効果が助長される。

すなわち、上記の低酸素かつ低結晶性のBN粉末を含む混合原料粉末を、特定量のカルシウム系焼結助剤の存在下、特定条件で焼結すると、得られたセラミックス焼結体の粒界相はTiNを主相としたものとなる、すなわちセラミックス焼結体の上記X線ピーク強度比(TiN(200)面/BN(002)面)が $0.06 \sim 0.15$ となり、耐食性が改善されることを突き止めた。TiN相生成のメカニズムについては定かではないが、焼結過程でTiB₂粒子の表面酸化層であるTiO₂とBN粉末の表面に存在するB₂O₃とが反応して液相を形成し、この液相中にBN粒子が溶解して再析出すると同時に、TiO₂が窒化を受けてTiNが生成したものと考えている。

本発明において、BN粉末のC軸格子定数が 6.690\AA をこえると、得られたセラミックス焼結体には低結晶性BNが残存し耐食性は向上しない。累積平均径が $4 \mu\text{m}$ 未満では酸素量を 2.5 質量%以下に制御することが困難となる。累積平均径が $20 \mu\text{m}$ をこえるか、又はBET比表面積が $25 \text{m}^2/\text{g}$ 未満では、相対密度が 92% 以上のセラミックス焼結体を製造することができない。BET比表面積が $70 \text{m}^2/\text{g}$ をこえると、焼結前の成形体密度が小さくなり、これまた相対密度が 92% 以上のセラミックス焼結体を製造することができない。BN粉末の酸素量が 1.0 質量%未満では焼結に必要な酸素量が不足し、また 2.5 質量%をこえると粒界相に酸素が過剰に析出し耐食性が不十分となる。

本発明で使用されるBN粉末は、例えば硼砂と尿素の混合物をアンモニア雰囲気中で 800°C 以上に加熱する方法、硼酸又は酸化硼素と燐酸カルシウムの混合物をアンモニウム、ジシアンジアミド等の含窒素化合物を 1300°C 以上に加熱する方法などによって製造することができる。いずれのBN粉末にあっても、酸素量 $1.0 \sim 2.5$ 質量%の制御は、窒素、アルゴン等の非酸化性ガス雰囲気下、温度 $1100 \sim 1300^\circ\text{C}$ で $3 \sim 5$ 時間の加熱処理をして行われる。加熱処理温度が 1300°C をこえると、BN粉末のC軸格子定数が 6.690\AA よりも小さ

くなり、高結晶性BN粉末となる。なお、加熱処理後に0.1～1%の硝酸等の希酸で洗浄しておくことは好ましい。

カルシウム系焼結助剤の混合原料粉末中の含有率が、CaO換算として0.09質量%未満では、低結晶性BN粉末を結晶化させつつ焼結することが困難となり、また0.8質量%をこえると、粒界相への残留が増加し、耐食性が不十分となる。カルシウム系焼結助剤としては、各種カルシウムの酸化物の他に、例えば CaCN_2 、硝酸カルシウム等の窒化物や、例えば $\alpha\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 、 $\text{Ca}_4(\text{PO}_4)_2\text{O}$ 等のように、加熱によってカルシウム酸化物に変化する物質が用いられるが、好ましくはCaO、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 CaCO_3 である。カルシウム系焼結助剤の平均粒子径は0.8 μm 以下、特に0.5 μm 以下であることが好ましい。

TiB₂粉末、AlN粉末としては、Ti粉末又はAl粉末を直接窒化反応又は直接硼化反応させて製造されたもの、TiO₂粉末又はAl₂O₃の粉末を還元窒化反応又は還元硼化反応させて製造されたものなどが使用され、平均粒子径は5～25 μm であることが好ましい。これらは市販品で十分である。

混合原料粉末は、好ましくは造粒されてから、非酸化性雰囲気中、温度1800～2100℃で焼結される。たとえば、一軸加圧又は冷間等方圧加圧した後、温度1800～2100℃で常圧焼結するか、又は0.8MPa以下のガス雰囲気下で常圧焼結する。更には、1800～2100℃、1～100MPaのホットプレス又は熱間等方圧プレスで焼結することもできる。焼結温度が1800℃よりも低いと焼結不足となり、また2100℃をこえると、相対密度を92%以上のセラミックス焼結体を製造することができない。非酸化性雰囲気としては、例えば窒素、アルゴン、炭酸ガス、アンモニア等の雰囲気が用いられる。

なお、焼結は、黒鉛製容器、窒化硼素製容器、窒化硼素で内張した容器に収納し、非酸化性雰囲気中で行うことが望ましい。ホットプレス法では、黒鉛又は窒化硼素製スリーブ、窒化硼素で内張したスリーブを用いて焼結する。

本発明のセラミックス焼結体から、本発明の金属蒸着用発熱体、例えばボートを製作するには、常法により適宜形状に加工する。その寸法の一例を示せば、縦130～150mm×幅25～35mm×高さ8～12mmの短冊状であり、ボ

ートにあつてはその上面中央部にキャビティ（縦90mm～120mm×幅20～32mm×深さ0.5～2.0）が形成される。加工は、機械加工、レーザー加工等によって行われる。

<実施例>

実施例1～10 比較例1～7

TiB₂粉末（平均粒子径12μm、純度99.9質量%以上）、AlN粉末（平均粒子径10μm、純度98.5質量%）、CaO粉末（平均粒子径0.5μm、純度99.9質量%以上）、及び表1に示される各種のBN粉末を表1に示す割合で混合して種々の混合原料粉末を調整した。ここで、各種BN粉末は、硼砂と尿素の混合物をアンモニア雰囲気中で加熱して得られたBN粉末を、窒素雰囲気下、1100～1300℃、3～5時間の熱処理条件を種々変更し熱処理を行うことにより製造した。これを黒鉛ダイスに充填し、窒素雰囲気中、表2に示す条件でホットプレスを行ってセラミックス焼結体（直径200mm×高さ20mmの円柱形）を製造した。

このセラミックス焼結体から、直方角柱体（長さ150mm×幅30mm×厚み10mm）を切り出し、その表面の中央部にキャビティ（幅26mm×深さ1mm×長さ120mm）を機械加工により形成しボートを製作した。ボートの（1）耐食性と（2）寿命を以下に従って測定した。

（1）耐食性：ボートの端部をクランプで電極につなぎキャビティ中央部の温度が1500℃となるように印加電圧を設定した。真空度 2×10^{-2} Paの真空中、直径1.5mmのアルミニウムワイヤーを6.5g/分の一定速度で40分間、キャビティに供給しながら蒸着を行った後室温まで冷却することを1サイクルとし、繰り返し行った。毎回、サンプルを取り出してキャビティ部で最も浸食された深さをレーザー変位計（機器：キーエンス社製「LT-9000」）を用いて測定し、ボートが40分間で浸食される速度を求めた。浸食速度が小さいほど耐食性の良好なセラミックス焼結体と言える。

（2）ボート寿命：上記耐食性試験の条件に基づき、ボート上方200mmの

位置で樹脂フィルム上に蒸着を行うサイクルを繰り返し、1サイクルあたりでのアルミニウム蒸着膜の厚みが2000Å以下になったときのサイクル数を求め、ボートの寿命とした。

また、セラミックス焼結体の相対密度、BNのC軸格子定数、酸素量、カルシウム化合物量、粒界相、及び上記X線ピーク強度比(TiN(200)面/BN(002)面)を以下に従って測定した。それらの結果を表2に示す。

(3) 相対密度：実測密度と理論密度から算出した。実測密度は、一般的には、得られる測定値の正確さおよび再現性の観点からアルキメデス法に従い測定される。理論密度は、配合する原料の嵩比重と配合比によって求められる値を示す。

(4) C軸格子定数：粉末X線回折法(機器：理学社製「RAD-B」)により、40kV、100mAの条件で試料を2θで10°～70°の範囲で測定し、リートベルト法によりBN結晶のC軸格子定数を計算して求めた。焼結体を粉末に破碎する一般的な方法は、瑪瑙乳鉢で数回破碎し、その小片を乳鉢で擦り合せて微細化する。更に、その微粉を200メッシュ程度の篩に通すと粉末X線回折法に適した試料を準備することができる。

(5) 酸素量：酸素素分析装置(昇温分析法)(機器：LECO社製「TC-436」)により測定した。

(6) カルシウム化合物量：誘導結合プラズマ発光分析装置(日本ジャーレルアッシュ製「ICP-AES, MODEL ICAP-1000S」)を用いて定量した。

(7) 粒界相：粒界相におけるTiNの存在は、ボートを直径5mmの断面形状に加工し、その断面研磨部をEPMA(X線マイクロアナライザー)により元素分布状態を測定し、更に粉末X線回折法により粒界相を同定した。

(8) X線ピーク強度比(TiN(200)面/BN(002)面)：上記粉末X線回折結果から求めた。

表 1

	C軸格子定数 (Å)	BN粉末			BN粉末 含有量 (質量%)	TiB ₂ 粉末 含有量 (質量%)	AlN粉末 含有量 (質量%)	CaO粉末 含有量 (質量%)
		BET 比表面積 (m ² /g)	累積平均徑 (μm)	酸素量 (質量%)				
実施例	1	6.678	29	4.2	1.1	30.30	49.50	19.50
	2	6.681	45	4.3	1.6	30.30	49.50	19.50
	3	6.677	32	18.5	1.0	30.30	49.50	19.50
	4	6.688	68	4.0	2.4	30.30	49.50	19.50
	5	6.678	29	4.2	1.1	30.30	49.50	20.11
	6	6.678	29	4.2	1.1	30.30	49.50	19.50
	7	6.671	29	4.2	1.1	25.20	47.50	26.60
	8	6.688	54	8.3	2.4	30.30	49.50	19.50
	9	6.674	29	4.2	1.1	30.30	49.50	19.50
	10	6.678	29	4.2	1.1	48.20	51.00	0.00
比較例	1	6.692	29	4.2	1.1	30.30	49.50	19.50
	2	6.678	24	4.2	1.1	30.30	49.50	19.50
	3	6.678	72	4.1	1.1	30.30	49.50	19.50
	4	6.678	68	3.0	2.6	30.30	49.50	19.50
	5	6.678	32	25.3	1.2	30.30	49.50	19.50
	6	6.678	29	4.2	3.5	30.30	49.50	19.50
	7	6.678	29	4.2	1.1	30.30	49.50	20.20
	8	6.678	29	4.2	1.1	30.30	49.50	19.50
	9	6.678	29	4.2	1.1	30.30	49.50	19.50
	10	6.678	29	4.2	0.7	30.30	49.50	19.50
	11	6.678	29	4.2	1.1	30.30	49.50	19.50

表 2

	焼成条件		セラミックス焼結体の特性						浸食速度 ($\mu\text{m}/\text{min}$)	寿命 (回)
	ホットプレス圧力 (MPa)	焼結温度 ($^{\circ}\text{C}$)	相対密度 (%)	BNのC軸 格子定数 (\AA)	酸素量 (質量%)	カルシウム化合物含有量 (CaO換算 質量%)	粒界相	TiNとBNの ピーク強度比 $I_{\text{TiN}(200)} / I_{\text{BN}(002)}$		
実施例	1	25	2000	96.5	6.668	1.45	0.65	TiN	0.12	18
	2	25	2000	96.9	6.664	1.52	0.66	TiN	0.09	17
	3	25	2000	95.8	6.672	1.43	0.68	TiN	0.10	17
	4	25	2000	97.4	6.667	1.98	0.60	TiN	0.11	19
	5	25	2000	94.8	6.675	1.86	0.05	TiN, TiO ₂	0.06	15
	6	25	1900	95.5	6.671	1.74	0.64	TiN	0.09	16
	7	25	2000	97.1	6.674	1.88	0.65	TiN	0.10	18
	8	25	2000	97.3	6.670	1.97	0.66	TiN	0.11	17
	9	30	2000	97.7	6.669	1.31	0.66	TiN	0.14	17
	10	20	2100	97.1	6.662	1.15	0.77	TiN	0.06	19
比較例	1	25	2000	94.3	6.686	1.75	0.65	TiO ₂	0.00	8
	2	25	2000	91.3	6.678	1.83	0.68	TiN	0.05	10
	3	25	2000	90.5	6.678	1.88	0.60	TiN	0.04	10
	4	25	2000	94.9	6.675	2.33	0.61	非晶質	0.00	8
	5	25	2000	90.1	6.678	1.25	0.52	TiO ₂	0.00	6
	6	25	2000	95.4	6.675	2.47	0.62	TiO ₂	0.00	8
	7	25	2000	91.1	6.676	2.02	0.00	非晶質	0.00	9
	8	25	2150	91.5	6.668	0.90	0.34	TiN	0.12	7
	9	25	1750	87.3	6.678	2.02	0.04	非晶質	0.02	6
	10	25	2000	86.5	6.677	1.78	0.02	非晶質	0.00	6
	11	25	2000	97.2	6.664	2.31	0.85	TiN	0.13	9

表 1、2 に示されるように、本発明のセラミックス焼結体は浸食速度が $6\text{ }\mu\text{m}/\text{min}$ 以下に抑えられていることから耐食性が大幅に改善されており、またそれを用いて製作されたボートは、15 サイクル以上の長寿命であることがわかる。

本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。

本出願は、2003 年 12 月 11 日出願の日本特許出願（特願 2003-413533）に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。

<産業上の利用可能性>

本発明のセラミックス焼結体は、例えばボート等の金属蒸着用発熱体として、また本発明の金属蒸着用発熱体は、例えばアルミニウム、銅、銀、亜鉛等の金属をフィルム、セラミックス等の基材に蒸着する際の治具として使用することができる。

請 求 の 範 囲

1. 窒化硼素、二硼化チタン、カルシウム化合物及び窒化チタンを含有してなる相対密度が92%以上のセラミックス焼結体であり、カルシウム化合物の含有率がCaO換算として0.05～0.8質量%であり、窒化チタンに由来する(200)面のX線回折によるピーク強度が、BNの(002)面のピーク強度に対して0.06～0.15であるセラミックス焼結体。
2. 窒化チタンの一部又は全部が、粒界相に存在している請求項1記載のセラミックス焼結体。
3. 窒化アルミニウムを更に含有してなる請求項1又は2記載のセラミックス焼結体。
4. セラミックス焼結体に含まれる窒化硼素結晶のC軸格子定数が6.675 Å以下であり、セラミックス焼結体の酸素量が1～2質量%である請求項1、2又は3記載のセラミックス焼結体。
5. 窒化硼素と二硼化チタンの合計含有率が95質量%以上である請求項1記載のセラミックス焼結体。
6. 窒化硼素、二硼化チタンおよび窒化アルミニウムの合計含有率が95質量%以上である請求項3記載のセラミックス焼結体。
7. 請求項1～6記載のいずれかのセラミックス焼結体で構成されてなることを特徴とする金属蒸着用発熱体。
8. 二硼化チタン粉末と窒化硼素粉末とカルシウム系焼結助剤とを含み、

必要に応じて窒化アルミニウム粉末を含有してなる混合原料粉末を、非酸化性雰囲気中、温度 $1800\sim 2100^{\circ}\text{C}$ で焼結する方法であって、上記窒化硼素粉末が、窒化硼素結晶のC軸格子定数が 6.690 \AA 以下、累積平均径が $4\sim 20\text{ }\mu\text{m}$ 、BET比表面積が $25\sim 70\text{ m}^2/\text{g}$ 、酸素量が $1.0\sim 2.5$ 質量%の窒化硼素粉末であり、上記混合原料粉末中のカルシウム系焼結助剤の含有率がCaO換算として $0.09\sim 0.8$ 質量%であるセラミックス焼結体の製造方法。

9. カルシウム系焼結助剤が、CaO、Ca(OH)₂及びCaCO₃から選ばれた少なくとも1種であることを特徴とする請求項8記載のセラミックス焼結体の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/018862

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ C04B35/5833, H01B1/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C04B35/515-35/599, H01B1/00-1/24

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 43-15078 C2 (Union Carbide Corp.), 25 June, 1968 (25.06.68), Page 1, left column, line 5 to right column, line 35 & US 3256103 A column 1, line 37 to column 2, line 34	1-7
Y	JP 2001-302352 A (Wacker Chemie GmbH.), 31 October, 2001 (31.10.01), Claims 1 to 5, 9, table 1 & US 2002/0044770 A1 Claims 1 to 5, 8; example 1 & EP 1138653 A1	1-7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
17 January, 2005 (17.01.05)

Date of mailing of the international search report
08 February, 2005 (08.02.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/018862

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 63-201064 A (Mitsubishi Metal Corp.), 19 August, 1988 (19.08.88), Page 2, upper right column, line 7 to lower left column, line 14 (Family: none)	2
X	JP 2003-300779 A (Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha), 21 October, 2003 (21.10.03), Par. Nos. [0012], [0014] to [0017] (Family: none)	8-9
A	JP 60-21866 A (Elektroschmelzwerk kempten GmbH.), 04 February, 1985 (04.02.85), Claims 1 to 2 & US 4528120 A Claims 1 to 2 & EP 0131884 A2	8-9
A	JP 03-208865 A (BORIDE CERAMICS & COMPOSITES LTD.), 12 September, 1991 (12.09.91), Page 4, lower right column, line 17 to page 5, upper left column, line 6; page 5, upper right column, line 6 to lower left column, line 4 & GB 2238318 A page 8, line 20 to page 9, line 4; page 10, lines 1 to 17 & EP 0429345 A1	8-9
A	JP 09-142934 A (Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha), 03 June, 1997 (03.06.97), Claim 5; tables 1 to 2 (Family: none)	8-9
A	JP 01-239066 A (Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha), 25 September, 1989 (25.09.89), Page 2, lower left column, lines 2 to 10 (Family: none)	8-9
A	JP 62-132798 A (Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha), 16 June, 1987 (16.06.87), Table 1 (Family: none)	8-9
A	JP 59-118828 A (UNION CABIDE CORP.), 09 July, 1984 (09.07.84), Claims & US 4514355 A Claims 1 to 8	8-9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/018862

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 3236663 A (UNION CABIDE CORP.), 22 February, 1966 (22.02.66), Table 1	8-9
A	US 3181968 A (UNION CABIDE CORP.), 04 May, 1965 (04.05.65), Claims 1 to 2	8-9
A	US 3544486 A (SYLVANIA ELECTRIC PRODUCTS INC.), 01 December, 1970 (01.12.70), Tables I to III	8-9

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 C04B35/5833, H01B1/14

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 C04B35/515-35/599, H01B1/00-1/24

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2005年
 日本国実用新案登録公報 1996-2005年
 日本国登録実用新案公報 1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 43-15078 C2 (ユニオン・カーバイド・コーポレーション) 1968. 06. 25, 第1頁、左欄第5行-右欄第35行 & US 3256103 A, 第1欄第37行-第2欄第34行	1-7
Y	JP 2001-302352 A (ワッカー・ケミー ゲゼルシャフト ミット ペシユレンクテル ハフツング) 2001. 10. 31, 請求項1-5, 9, 表1 & US 2002/0044770 A1, Claim 1-5, 8, Example 1 & EP 1138653 A1	1-7

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17. 01. 2005

国際調査報告の発送日

08. 2. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

三崎 仁

4 T

3552

電話番号 03-3581-1101 内線 3415

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P 63-201064 A (三菱金属株式会社) 1988. 08. 19, 第2頁、右上欄第7行-左下欄14行 (ファミリーなし)	2
X	J P 2003-300779 A (電気化学工業株式会社) 2003. 10. 21, 【0012】, 【0014】-【0017】 (ファミリーなし)	8-9
A	J P 60-21866 A (エレクトロシユメルツヴエルク・ケンプテン・ゲゼルシャフト・ミット・ペシユレンクテル・ハフツング) 1985. 02. 04, 特許請求の範囲1-2 & US 4528120 A, Claim1-2 & EP 0131884 A2	8-9
A	J P 03-208865 A (ボーライド・セラミクス・アンド・コンポジツツ・リミテッド) 1991. 09. 12, 第4頁右下欄第17行-第5頁左上欄第6、第5頁右上欄第6行-左下欄第4行 & GB 2238318 A, 第8頁第20行-第9頁第4、第10頁第1-17行 & EP 0429345 A1	8-9
A	J P 09-142934 A (電気化学工業株式会社) 1997. 06. 03, 【請求項5】, 表1-表2 (ファミリーなし)	8-9
A	J P 01-239066 A (電気化学工業株式会社) 1989. 09. 25, 第2頁、左下欄第2-10行 (ファミリーなし)	8-9
A	J P 62-132798 A (電気化学工業株式会社) 1987. 06. 16, 表1 (ファミリーなし)	8-9
A	J P 59-118828 A (ユニオン・カーバイド・コーポレーション) 1984. 07. 09, 特許請求の範囲 & US 4514355 A, Claim1-8	8-9
A	US 3236663 A (UNION CABIDE CORPORATION) 1966. 02. 22, Table1	8-9
A	US 3181968 A (UNION CABIDE CORPORATION) 1965. 05. 04, Claim1-2	8-9
A	US 3544486 A (SYLVANIA ELECTRIC PRODUCTS INC.) 1970. 12. 01, Table I-III	8-9